

FOBY+

Univoeg

Producteigenschappen

Foby+ Univoeg is een voorgemengde voegmortel op cementbasis voor het voegen van keramische wand- en vloertegels, die versneld uithardt. Door toevoeging van kunststoffen is het product waterdicht en blijvend flexibel.



Toepassingsgebieden

Foby+ Univoeg is toepasbaar voor voegbreedtes van 1 mm tot 10 mm. Foby+ Univoeg is zeer geschikt voor:

- zowel wanden als vloeren.
- binnen en buiten.
- speciaal voor natte ruimtes.
- kritische ondergronden zoals vloerverwarmings-systemen en houten vloeren.

Vorbereiding

De tegellijm of zetspecie dient altijd volledig afgebonden en droog te zijn om uitbloedingen te voorkomen. De voegen zo nodig eerst uitkrabben en reinigen.

Verwerking

Om het invoegen makkelijker te maken, zowel tegeloppervlak als voegen vlak voor het inwassen licht voorbevochtigen met een spons. De tegels niet besproeien, water in de voeg kan tot verkleuringen leiden! Foby+ Univoeg wordt aangemaakt tot een smeùige, klontvrije mortel door aan 5 kg voegmortel 1,1 tot 1,2 liter schoon water toe te voegen en goed door te mengen, bij voorkeur mechanisch. Na ca 2 minuten wachttijd, nogmaals krachtig doorroeren. De aangemaakte massa vervolgens met een voegrubber of spaan krachtig en gelijkmatig in de voegen drukken. Niet te grote oppervlakken inwassen en zodra de voegmortel iets gedroogd is, nasponzen met schoon water. Foby+ Univoeg blijft na het aanmaken ca. 40 minuten verwerkbaar. Na ca. 8 uur de tegels met een droge doek nawrijven. Inwerking van tocht of zonnestraling dient tijdens de verwerking en het uithardingsproces van de voegmortel vermeden te worden. Aangeraden wordt de voeg de eerste 8 uur nog enkele malen na te bevochtigen door middel van sponzen of dweilen om de voeg goed te laten doorharden.

Te snelle droging kan tot onvoldoende sterkteontwikkeling leiden. Het tegelwerk is na ca. 5 uur beloopbaar en de voeg is na 24 uur uitgehard. Te veel aanmaakwater en een onregelmatig vochtanbod kunnen kleurnuancering en vlek-vorming tot gevolg hebben. Ook andere factoren kunnen van nadelige invloed op de kleurstelling zijn. De fabrikant aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

	Technische gegevens
Aanmaakverhouding	100 g poeder toevoegen aan 22 g tot 24 g schoon water
Verwerkingstemperatuur	+5°C en +25°C (ondergrond en omgevingstemperatuur)
Verwerkingstijd	Ca. 40 minuten (afhankelijk van de temperatuur)
Beloopbaar na	Ca. 5 uur
Uitgehard na	Ca. 24 uur
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden mits ongeopend, droog, vorstvrij en beschermd tegen hoge temperaturen bewaard
Verpakking	5 kg zak
Conform	CG2WA (volgens NEN-EN13888)
Verbruik	0,5 tot 1 kg/m ² (afhankelijk van tegelformaat, voegbreedte en voegdiepte)

Beperking

De voegmortel *niet* met een overmaat water aanmaken, zodat met een vloerwisser de voegmortel in de voeg kan worden getrokken. Ook na het aanbrengen van de voeg *niet* napoederen.

Kleuren

Foby+ Univoeg WD is in diverse kleuren verkrijgbaar.

Garantie

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Dit Foby+ ® kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door:

Eurovite Nederland BV

www.fobyplus.nl