

FOBY® SILICONE NO

FOBY®



- GEBRUIKSKLARE KIT
- SCHIMMELVRIJ
- ZUURVRIJ
- BLIJVEND ELASTISCH
- IN FOBY VOEG-KLEUREN

AFDICHTING

Producteigenschappen

Foby Silicone NO is een Neutrale, zuurvrije, Oxim uithardende, gebruiksklare, krimpvrije ééncomponentige siliconenkit op basis van polysiloxanen. Omdat Foby Silicone NO na verharding in een groot temperatuursgebied (-50 °C - + 120 °C) zijn elasticiteit behoudt, is het product onder de meest uiteenlopende omstandigheden inzetbaar. Het product is UV-bestendig. De maximaal toelaatbare duurzame vervorming is 25%.

Toepassingsgebieden

Foby Silicone NO is een sanitair ingestelde kit en dus uitermate geschikt voor toepassingen in douches, badkamers, toiletten en andere natte cellen. Foby Silicone NO hecht uitstekend op alle glasachtige ondergronden zoals glas, keramische tegels, emaille en porselein en is erg goed toepasbaar als voegvulling in aansluitingen en dilataties van tegelwanden en vloeren. Daarnaast wordt in de regel een goede hechting verkregen op de meeste verfsoorten en diverse metalen zoals RVS, Aluminium en Messing en kunststoffen zoals hard PVC, PC, ABS, hard PS en polyster. Op beton, steen of marmer dient men eerst een primer te gebruiken. Het product is niet overschilderbaar.

Ondergrondvoorbereiding

Glasachtige ondergronden dienen schoon, droog en vrij van vet en stof te zijn. Andersoortige ondergronden eventueel eerst voorbehandelen met een geschikte primer. Bij twijfel over de geschiktheid van de ondergrond eerst proeven nemen of de fabrikant raadplegen.

Verwerking

Foby Silicone NO verhardt o.i.v. de atmosferische vochtigheid en derhalve is de voegdiepte beperkt tot maximaal 12 mm. De maximale voegbreedte is 15 mm. De spuitmond schuin afsnijden en m.b.v. een spuitpistool de voeg in een gelijkmatige beweging volspuiten. Na ca. 5 minuten begint het uithardingproces en na ca. 15 minuten zal er een huidvorming zijn opgetreden. Binnen die tijd dient de kit strak te zijn afgestreeken met een natte vinger (of evt. voegspijker of voegmes). Het bevochtigen kan het beste plaatsvinden met geconcentreerd zeepsop. De verhardingstijd bedraagt 24 tot 72 uur, afhankelijk van voegdimensies, luchtvochtigheid en temperatuur. Vlekken direct verwijderen met terpentijn.

Kleuren

Het Foby Silicone NO-kleurenprogramma is specifiek afgestemd op de FOBY Voegmortelkleuren en is verkrijgbaar in transparant en in de kleuren wit, jasmijn, zilvergrijs, RVS, grijs en zwart.

Veiligheidsgegevens

Tijdens het aanbrengen en uitharden de ruimte goed ventileren. Contact met huid en ogen vermijden. Een veiligheidsblad is op verzoek voor de professionele gebruiker beschikbaar.

Technische gegevens

Verwerkingstemp:	+ 5°C - + 40°C (ondergrond- en omgevingstemperatuur)
Uitharding:	24-72 uur Max. toelaatbare duurzame vervorming: 25%
Opslag:	Koel, vorstvrij en afgesloten bewaren
Houdbaarheid:	Minstens 12 maanden mits ongeopend. Na opening slechts beperkt houdbaar
Verpakking:	310 ml koker
Verbruik:	Afhankelijk van voegdimensies

Overige Foby producten

Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, natuursteen en mozaïek bestaat een compleet Foby programma van hoogwaardige kwaliteitsproducten. In het bedrijfslaboratorium worden deze producten ontwikkeld uit zorgvuldig geselecteerde grondstoffen en verder geoptimaliseerd zodat ze ruimschoots aan alle technische normen voldoen en prettig en probleemloos verwerkbaar zijn. Zie hiervoor onze overige documentatiebladen.

Garantie en advies

Onze gebruiksaanwijzingen en technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide research. Alle Foby-producten worden in eigen fabrieken geproduceerd en staan onder voortdurende controle van het bedrijfslaboratorium gebied van kwaliteit en veiligheid voor mens en milieu. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde de productsamenstelling aan te passen. Voor adviezen kunt u contact opnemen met EUROVITE NEDERLAND B.V.

EUROVITE NEDERLAND BV
Postbus 60 - 6710 BB Ede
Tel: 0318 - 664 555 / Fax: 0318 - 664 566
foby@eurovite.nl / www.foby.nl

